



Produktspezifikation

Aktivkohle TH 90-ES, wasserdampfaktivierte angesäuerte Pulveraktivkohle auf Holzkohlebasis

Aussehen	<i>feines schwarzes Pulver</i>
Mahlfeinheit ca. 80%	< 45 μm
Wassergehalt beim Abpacken [Gew.%]	< 35
Aschegehalt [Gew.%]	< 4
pH-Wert	1
Jodadsorption [mg/ kg]	> 900
Methylenblautiter [g/ 100 g]	> 160
Innere Oberfläche (BET) [m ² / g]	1100

Achtung:

*Nasse Aktivkohle entzieht der Umgebungsluft Sauerstoff. Belüftung der Apparate sicherstellen, Luftproben auf Sauerstoff analysieren.
Arbeitssicherheitsvorschriften unbedingt beachten*

Weitere Hinweise :

Vorstehende Angaben sind die Ergebnisse unserer Qualitätsprüfung. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

© 29.06.2007