



Produktspezifikation

*Aktivkohle TH 90, wasserdampfaktivierte Pulveraktivkohle
auf Holzkohlebasis*

Aussehen	<i>feines schwarzes Pulver</i>
Mahlfeinheit ca. 80%	<i>< 45 μm</i>
Wassergehalt beim Abpacken [Gew.%]	<i>< 7</i>
Aschegehalt [Gew.%]	<i>< 4</i>
pH-Wert	<i>8</i>
Jodadsorption [mg/ kg]	<i>> 900</i>
Methylenblautiter [g/ 100 g]	<i>> 160</i>
Innere Oberfläche (BET) [m²/ g]	<i>1100</i>

Achtung:

*Nasse Aktivkohle entzieht der Umgebungsluft Sauerstoff. Belüftung der Apparate sicherstellen, Luftproben auf Sauerstoff analysieren.
Arbeitssicherheitsvorschriften unbedingt beachten*

Weitere Hinweise :

Vorstehende Angaben sind die Ergebnisse unserer Qualitätsprüfung. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

© 29.06.2007